

## Libra Lines

### Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "						
Внешний вид	ISO 2424	Структурный петельный ворс						
Метод окрашивания		Окрашивание пряжи + окрашивание в массе						
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис						
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan®						
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA 6 с Ecopyl (нитью, содержащей 100% вторичного сырья*)						
Общая толщина	ISO 1765	mm	5,5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	2,5					
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4250					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	625					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	400					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,160					
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1540					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 2						
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,03	0,02	0,07	0,17	0,25
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15					
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,032					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	3A84F605						

Производитель:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk

EN 14041  
 0493-CPD-0002

CM  
**CERTIFIED**  
 cradle to cradle  
 BASIC

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC

Recycled Polyamide  
**RECONYL**  
 by AQUAFIL

GREEN LABEL  
 PLUS

CRI  
 GREEN LABEL  
 PLUS

GUT  
 22158

\* Для того, чтобы узнать % вторичного сырья для каждого цвета, пожалуйста, посетите нашу страничку [www.desso.com](http://www.desso.com).

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)

Quality- and Environmental  
 Management System Certification  
 ISO 9001 & ISO 14001

RUS 24-1-2012

# Desso - Ковровая плитка



The Floor is Yours

## Libra Lines EcoBase®

### Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "						
Внешний вид	ISO 2424	Структурный петельный ворс						
Метод окрашивания		Окрашивание пряжи + окрашивание в массе						
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис						
Вторичная основа	ISO 2424	Desso EcoBase®						
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA 6 с Ecopyl (нитью, содержащей 100% вторичного сырья*)						
Общая толщина	ISO 1765	mm	5,5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	2,5					
Общая масса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4250					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	625					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	400					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,160					
Количество узлов	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1540					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>-9</sup>					
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307	LC 2						
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	25					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
			α <sub>s</sub>	0,03	0,02	0,07	0,17	0,25
Шумоподавление	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15					
Термостойкость	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,032					
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info	-						

Производитель:  
Desso BV  
PO Box 169  
NL - 5140 AD Waalwijk


EN 14041  
0493-CPD-0002

**CERTIFIED**

cradletogether

**SILVER**

Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



\* Для того, чтобы узнать % вторичного сырья для каждого цвета, пожалуйста, посетите нашу страничку [www.desso.com](http://www.desso.com).

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: [www.desso.com](http://www.desso.com)



RUS 25-1-2012