

Imperial Texture

Спецификация в соответствии со стандартом EN 654

Imperial Texture 3,2 mm

Свойства	Нормы	Ед. измер.	Показатели
Тип покрытия	EN 654		Пвх покрытие
			Гомогенное
На полимерной основе			Поливинилхлорид
Поправка No. 1907/2006 к REACH	Статья 33	% веса	> 0,1 Benzyl butyl phthalate
Рисунок			муар
Показатели безопасности			
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	B _{fl} - s1
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	2
Общие данные			
Размер плиток	EN 427	см	30,5 x 30,5
Количество плиток	Информация производител	кв.м	4,18
Общая толщина	EN 428	мм	3,2
Общий вес	EN 430	г / кв.м	6500
Остаточное углубление	EN 433	мм	< 0,1
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	7
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	≤ 2,0
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	< 0,17
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,25


Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов




Для производственных объектов



EN 14041 : 2004
05

Произведено в :
Armstrong World Industries, Inc
1401 N. Hobbie Avenue
Kankakee IL, 60901
USA



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu