

Спецификация в соответствии со стандартом EN 548

Marmorette 2,5

Marmorette 3,2

Характеристики	Нормы	Ед. измер.	Показатели	Показатели
Тип покрытия	EN 548		Линолеум с экологически чистым защитным слоем из LPX	
Рисунок			Мраморный	Мраморный
Основа			Джут	Джут
<b>Показатели безопасности</b>				
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс	C <sub>fl</sub> - s1*	C <sub>fl</sub> - s1*
Сопротивление скольжению	BGR 181	Группа	R9	R9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс	DS	DS
Шумопоглощение	ISO 140-8	Децибелл	4	6
<b>Общие данные</b>				
Ширина рулонов	EN 426	см	200	200
Длина рулонов	EN 426	м	20 - 31	20 - 31
Общая толщина	EN 428	мм	2,5	3,2
Общий вес	EN 430	г / кв.м	2900	3800
Остаточное углубление	EN 433	мм	≤ 0,15	≤ 0,15
Цветостойкость	ISO 105-B02	Класс	6	6
Вертикальное сопротивление	EN 1081	Ом макс.	-	-
Электропроводность	VDE 0100	кОм мин.	> 200	> 200
Электростатичность	EN 1815	кВольт макс.	прим. 2,0	прим. 2,0
Сопротивление теплопроводности	EN 12667	кв.м К/Вт	0,015	0,018
Теплопроводность	EN 12524	Класс	0,17	0,17

Классификация EN 685



Для жилых объектов



Для коммерческих объектов



Для производственных объектов



EN 14041 : 2004  
05

1658-CPD-1003



Произведено в  
Armstrong DLW GmbH  
Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
D-27753 Delmenhorst



Устойчивость к минеральным жирам и масла и кратковременному воздействию разбавленных кислот

Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.armstrong.eu](http://www.armstrong.eu)

ISO 9001

ISO 14001



\* приклеен в соответствии с сертификатом, см. [www.armstrong.eu/my](http://www.armstrong.eu/my)

После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)